

# PIASTRELLA

LADRILHOS HIDRÁULICOS

☎ (19) 3243-9793

☎ (19) 99942-2297

## Manual de assentamento de Ladrilho Hidráulico Piastrella

**Armazenamento:** O ladrilho hidráulico deve ser armazenado sempre em um local seco e coberto, pois caso molhe as embalagens, poderá causar danos irreversíveis aos ladrilhos. **OBS:** O ladrilho hidráulico é fabricado de forma artesanal um a um, podendo assim ocorrer variações de tonalidade, espessura e tamanho.

**Instalação:** Usar argamassa **AC3** branca com dupla camada de massa uma no chão e outra na peça junta seca ( Em caso de box de banheiro, assentar com junta de 1mm) cuidado para não sujar o ladrilho, caso ocorra limpe imediatamente para não manchar a peça. Recomendamos utilizar um martelo de borracha branco 40mm e desempenadeira dentada.

**1º Modo de aplicação da Resina:** Aplicar a 1ª demão de Resina após 24 hrs do Ladrilho assentado, utilizar pano 100% microfibras ou MOP. O Ladrilho deve estar limpo e seco, se tiver manchas deverá utilizar meio balde d'água e detergente neutro com uma bucha multiuso para limpar as peças. Aplicar a primeira demão de resina, aguardar 6 hrs para aplicar o rejunte, com rejunte aplicado aguardar mais 6 hrs para aplicar a segunda demão (podendo ser aplicado de 3 a 4 demãos de resina) de acordo com a necessidade ou gosto do cliente.

**OBS:** Recomendamos utilizar Resina Acrílica a base d'água para chão e parede.

**2º Modo de aplicação da Resina:** Colocar os Ladrilhos em uma mesa longe de poeira, limpar as peças com um pano úmido, remover toda a sujeira (caso tenha), resinar as peças estando completamente secas, e após 6 hrs em processo de secagem as peças poderão ser assentadas normalmente seguindo o passo 1º.

**OBS: Nunca rejunte os Ladrilhos antes da primeira demão de resina, pois manchará as peças e não recupera mais.**